

## EGENSKAPER

Unt hicata derum et quo consequaerum ima vel iumquam restElique moluptati reperitam numquo corehendus simolesto et arione cullaut rae voluptatus, sequo quideris ipsamus utet faccae poribusandi dest, sum rest, quunt, as aut et aut ab int quae. Ut accus a nate cus eatur sintemo excerum quam eiunt et rectas volut lam quasper spedis ea pari totatium aut porenti doluptur aspit aut asit que inverciis none voluptatur, volestrum fugitiaie experiberro

	4,8X59,8 10 mm ☞ 6	9,8X59,8 10 mm ☞ 6	29,8X59,8 10 mm ☞ 6	59,8X59,8 10 mm ☞ 6	89,8X89,8 10 mm ☞ 6	44,8X89,8 10 mm ☞ 6	89,8x269,8 10 mm ☞ 6	119,8x119,8 10 mm ☞ 6	119,8x269,8 10 mm ☞ 6
MOOD R9	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MOOD R10	•	•	•	•	•	•	•		
MOOD R11	•	•	•	•	•	•	•		

	MOSAİK 2,5X2,5 10 mm ☞ 6	MOSAİK 5X5 10 mm ☞ 6	MOSAİK 3X15 10 mm	STAVMOSAİK 3X15 10 mm
MOOD R9	•	•	•	•
MOOD R10	•	•	•	•
MOOD R11	•	•	•	•

## KOMPLEMENT


### SPECIAL

Sockel	4,8X59,8	☞ 5
Sockel	4,8X89,8	☞ 5
Sockel	4,8x119,8	☞ 5
Trappnos	33,3x59,8	☞ 2
Trappnos	33,3x89,8	☞ 2
Trappnos	33,3x119,8	☞ 2
Hörntrappnos	33,3x59,8	☞ 1
Hörntrappnos	33,3x89,8	☞ 1
Hörntrappnos	33,3x119,8	☞ 1


### MATERIAL

Frosttålig granitkeramik


Mer info på [www.scandikakel.se](http://www.scandikakel.se)



29,8X29,8 ☞ 5  
MOOD MOSAİK 2,5X2,5



29,8X29,4 ☞ 5  
MOOD MOSAİK 3X15



29,8X29,8 ☞ 5  
MOOD MOSAİK 5X5



29,8X29,8 ☞ 5  
MOOD STAVMOSAİK



**Homogena plattor**  
Plattor lämpliga för offentliga lokaler med hög trafik.



Lämpliga för  
golvvärme



**Slitstyrka**  
PEI-5  
Trafik, offentlig miljö  
Plattor lämpliga för offentliga lokaler med måttlig trafik.



Golvplattor även  
lämpliga för vägg



Frostbeständiga

## INSTALLATION

Då en granitkeramik är en produkt med extremt låg vattenabsorption krävs en högpresterande fästmassa. Rekommendationen är en fästmassa minimum i klassen C2E S1 och med tanke på den låga vattenabsorptionen gärna en snabbhärdande fästmassa, C2EF S1. Fästmassor av typen flytfix är också att rekommendera vid storlekar från 30x30cm och uppåt. Ett annat skäl att använda snabbhärdande fästmassa är att minimera risken för flammiga fogar på grund av granitkeramikens egenskaper.

Fogmassor rekommenderas efter önskemål om funktion efter installation, då granitkeramik är en icke sugande produkt rekommenderas en snabbhärdande fog för att undvika flammiga fogar.

## SKÖTSELRÅD

En första rengöring innan brukstagande skall utföras med ett rengöringsmedel med lågt PH, till exempel Fila Deterdek. Detta för att avlägsna ev. fogfilm som annars kan resultera i att ett smutslager gror fast och orsakar svårigheter med städning. Läs noga instruktionen innan rengöring, sura rengöringsmedel kan skada fogarna.

Vid daglig rengöring rekommenderas en PH neutralt lågalkaliskt rengöringsmedel anpassat för keramiska beläggningar. Vi rekommendera Fila Cleaner.

Grovrengöring av organisk smuts och fläckborttagning kan göras med tex Fila PS87, fett och vaxborttagning.

---